

Masilla Blue Epoxy

Masilla epoxi ligera para el relleno de superficies



Los colores que presentamos no son aplicaciones de nuestras pinturas, sólo aparecen a título indicativo.

DESCRIPCIÓN

Nautix BLUE EPOXY es una masilla de nueva generación estanca y ligera de baja densidad (0,65 para el relleno de grandes superficies: cascos o perfiles. Se puede aplicar hasta 20 mm sin que se derrame.

Su fórmula ofrece una gran resistencia a la humedad y se puede aplicar sobre o bajo la línea de flotación, tanto sobre el gelcoat como la madera contrachapada o el metal.

Fácil de preparar (proporción de mezcla: 1 / 1) y de textura muy dúctil.

Una vez seca se lija muy fácilmente. La Blue Epoxy no encoje al no contener disolventes, ni fenoles.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Liso
<u>Proporción de mezcla :</u>	
- volumen	1 base / 1 endurecedor
- peso	1 base / 1 endurecedor
Punto de inflamación	PI > 100°C
Envases	5L - 30L
A utilizar antes de	2 años
Densidad	0,65 kg/L
Color	Azul claro

Tiempos de secado

Temperatura	10°C	15°C	20°C	30°C
Vida de la mezcla	2 h	1h30	1 h	30 min
Lijado	24 h	16 h	8 h	5 h
Seco	96 h	72 h	48 h	36 h

h=horas

SUPERFICIE

- Poliéster
- Acero
- Aluminio
- Madera rígida

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar el estado del soporte : Para su recubrimiento , la superficie tiene que ser desengrasada (con Nautix SD), limpia, seca y sin polvo. Raspar con una espátula en varios sitios para verificar el comportamiento del soporte.
- Deslustrar la superficie con P120 (o granallar / lijar los metales) para favorecer la adherencia mecánica.
- Aclarar con agua dulce y limpiar.
- Dejar secar.
- Aplicar una primera capa de imprimación antes de enmasillar.

Consejos específicos

Las masillas epoxi tienen que aplicarse entre 2 capas de imprimación.

PROTECCIÓN DE LOS OPERARIOS

- Respetar las precauciones de empleo. Leer atentamente la ficha, la etiqueta y las informaciones relativas al producto.
- Trabajar en un lugar bien ventilado, ponerse ropa de protección, guantes, gafas y una mascarilla.



Masilla Blue Epoxy

Masilla epoxi ligera para el relleno de superficies

USO

- Aplicación: espátula, regla.
- Aplicar entre 10 y 30°C.
- No aplicar sobre soportes que puedan presentar un riesgo de formación de condensación en la superficie (punto de rocío): las temperaturas del aire ambiente, del soporte y del producto deben acercarse al máximo.
- No aplicar en condiciones climáticas desfavorables: viento fuerte, exposición directa al sol, altas/bajas temperaturas, fuerte humedad o lluvia.
- Sólo tomar la cantidad necesaria para la aplicación y cerrar el bote inmediatamente. Un bote abierto debe ser utilizado lo antes posible.

PROCEDIMIENTO

- Mezclar bien la base y el endurecedor hasta obtener una preparación homogénea de tono azulado claro.
- Aplicar la preparación sobre una superficie limpia y seca con una espátula.
- Igualar con una regla.
- Dejar polimerizar.
- Efectuar las correcciones con P40-80 rápidamente después del secado completo de la masilla.
- Alisar la superficie con P120 antes de la aplicación de una imprimación protectora o de la masilla rosa de acabado Nautix WATERTIGHT.

Aplastar el producto durante la preparación para evitar incorporar aire en ésta.

No recubrir la masilla epoxi con gelcoat o con otro producto a base de poliéster.

Para un resultado duradero, es imperativo proteger la superficie renovada con una imprimación de protección apropiada (Nautix HPE, EPOXYGARD, PO o PA).

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Transporte y almacenamiento

- El producto debe transportarse y almacenarse en envases estancos.
- No exponer al aire libre, ni al sol, ni a temperaturas extremas. Para conservar el producto en buenas condiciones, cerrar las latas después de su uso, darles la vuelta y conservarlas entre los 10°C y 25°C.

Seguridad

- Para más información, las fichas de seguridad (FDS) son igualmente disponibles en Nautix y los distribuidores de la marca.

Residuos

- La eliminación de bidones vacíos y residuos manchados se realizará respetando la reglamentación local vigente. El tratamiento de los productos peligrosos, (el almacén), se efectuará al vertedero o en los contenedores destinados a tal uso.
- No tirar los residuos por la alcantarilla o las vías fluviales.

General

- Las informaciones que aparecen en esta ficha no son exhaustivas. Toda persona que utilice este producto para otros fines que los recomendados, sin confirmación previa y por escrito por nuestra parte en cuanto a la viabilidad de tal uso, lo hará por su cuenta y riesgo eximiendo a Nautix de cualquier posible responsabilidad. Estas informaciones pueden modificarse sin previo aviso.

